



FABRICATION
FRANÇAISE



ACCROPLUS 2L

RÉSINE D'ADHÉRENCE ET D'ÉTANCHÉITÉ POUR BÉTON ET MORTIER

PRÉSENTATION

ACCROPLUS 2L est une résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons, mortiers, enduits ou plâtre sur tous les supports, même les plus lisses. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité. ACCROPLUS 2L est compatible avec tous les ciments et les plâtres. Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à

l'eau et facilite la mise en oeuvre. ACCROPLUS 2L renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la durabilité de vos réparations.

DOMAINES D'APPLICATION

ACCROPLUS 2L adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, les briques, les pierres, le bois... Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches...

MODE D'EMPLOI

EN COUCHE D'ACCROCHAGE :

Agiter avant emploi. Diluer ACCROPLUS 2L à raison de 1 volume pour 3 à 5 volumes d'eau suivant la porosité des supports. Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse sur support propre, sec et débarrassé de toutes

les parties non adhérentes. Mettre en œuvre les bétons, mortiers, enduits avant séchage de la couche d'accrochage.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 6 m² au litre.

EN MÉLANGE DANS LES LIANTS :

Incorporer ACCROPLUS 2L non dilué à l'eau de gâchage.

Se reporter au tableau des dosages

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique : Liquide

Couleur : Blanc


Odeur : Caractéristique

pH : 7.00 – 8.50

Masse volumique : 1.00 ± 0.01 kg/dm³

Solubilité : Hydrosoluble

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr





DOSAGE

EN INCORPORATION DANS :	DOSAGE POUR UN SAC DE :	
	CIMENT 35 KG	PLÂTRE 25 KG
ENDUITS	1L	0.75L
MORTIERS	1L	-
CHAPES	1L	-
RAGRÉAGES	2L	1.25L
CUVELAGES	3L	-
ENDUITS DE PISCINE ET RÉSEROIRS D'EAU	2.50L	-

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C. Conservation : 24 mois.

SECURITE

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants