

BLACK PATE 2L

BITUME D'ÉTANCHÉITÉ EN PÂTE



PRÉSENTATION

BLACK PATE 2L est un bitume d'étanchéité en pâte, prêt à l'emploi, destiné à l'imperméabilisation et la protection des parties enterrées. Il s'applique directement sur le béton, béton cellulaire, brique, parpaing, bois, métal. **BLACK PATE 2L** permet également le collage des matériaux d'isolation thermique.

DOMAINES D'APPLICATION

BLACK PATE 2L est employé pour les travaux d'imperméabilisation des fondations et soubassements.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et débarrassés des parties non adhérentes. Eliminer les traces de graisses, huiles de décoffrage, laitance... Les bétons doivent présenter au minimum 7 jours de séchage.

MODE D'EMPLOI

Appliquer **BLACK PATE 2L** en 2 couches croisées à la brosse ou à la taloche. Attendre le séchage complet de la première couche avant d'appliquer la seconde (de 10 à 24 heures après application).

CONSOMMATION MOYENNE : 1.5 à 2 kg/m² en imperméabilisation.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par temps de pluie, gel, forte chaleur (température supérieure à +30°C). A l'état frais, **BLACK PATE 2L** s'élimine à l'eau. A l'état durci, il devra être enlevé avec un nettoyeur dégoudronnant de type **DGT 2L**.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Pâte
Couleur	: Noir
Odeur	: Caractéristique
pH	: Non précisé. Base faible.
Masse volumique	: 1 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 29 g/l. Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie IIAi) prêt à l'emploi sont de 140 g/l maximum (2007/2010).

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.