SCELLEMENT CHIMIQUE 2L

RESINE POLYESTER – TOUS MATERIAUX

FABRICATION FRANÇAISE

CONCENTRÉ À DILUER



PRÉSENTATION

► Scellement polyvalent pour matériaux pleins et creux, ► S'utilise avec un pistolet standard, ► Charges moyennes à lourdes, ► Profondeur d'enfoncement de 8 à 12 fois le diamètre,

► Applications principales : - Gonds de volets, - Stores, - Toutes fixations dans matériaux pleins et creux.

MODE D'EMPLOI



Matériaux creux



Béton | Pierre / Parpaing plein | Brique pleine | Parpaing | Brique | Béton cellulaire

Temps de sechage manipulation

Temp (°C)	Tps de manip.	Tps de prise
Minimum 5	18 min	120 min
5 - 10	12 min	120 min
10 - 20	6 min	80 min
20 - 25	4 min	40 min
25 - 30	3 min	30 min
30 - 35	2 min	20 min
35 - 40	1.5 min	15 min
40	1.5 min	10 min

Charges moyennes de rupture en kg

	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
Parpaing creux	160	160	160	160	160
Brique creuse	120	120	120	120	120
Béton	450	750	950	1050	1350

ETE - 18/0137

SOCOTEC
Cahier des charges
N° 1703CCSDM000001

A+

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre -10°C et +35°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter la fiche de données de sécurité

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.